

Serge Ferrari Precontraint 302 Uniti

CODICE **6338**

Tipologia

Membrana composita in poliestere spalmato PVC per la protezione solare. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

Caratteristiche

Membrana leggera con eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Superficie perfettamente planare e notevole durata nel tempo, ampia gamma colori. Confezionamento senza rinforzi laterali. Rivestimento liscio antimacchia. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per tende da sole tecniche, cappottine, gazebo e strutture fisse.

Applicazioni

Cappottine, Gazebo, Pergole, Strutture fisse, Tende a bracci, Tensostrutture (architettura tessile), Vele ombreggianti

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Composizione	PES + PVC coating
Finissaggio	laccato lucido o opaco

Dimensioni

Filato (ordito)	poliestere 550 dtex
Filato (trama)	poliestere 550 dtex
Costruzione (ordito)	10 fili/cm
Costruzione (trama)	10 fili/cm
Peso ISO 2286-2	480 g/m ²
Spessore	0.36 mm
Altezza rotolo	180 cm
Lunghezza rotolo	50 m

Prestazioni

Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1	140 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1	150 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	10 DaN
Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363	12 DaN
Resistenza al caldo	+70 °C
Resistenza al freddo	-30 °C
Classe di reazione al fuoco	M2 (NF P92.503) - class 2 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102)
Adesione ISO 2411	7 DaN/5 cm
Euroclasse EN 13501-1	B-s2-d0
Solidità dei colori alle intemperie ISO 105 B04	7/8
Resistenza alla luce ISO 105 B02	livello 7/8