

VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE RETI

RETE SUNOX

Determinazione delle caratteristiche di comfort termico.

	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,65	0
	B	0,59	0
	C	0,45	1
	D	0,30	2
Interno alla vetrata	A	0,76	0
	B	0,70	0
	C	0,56	0
	D	0,31	2
Integrato nella vetrata	B	0,61	0
	C	0,44	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE	FATTORE SOLARE "G"
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float	0,85
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria	0,76
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno	0,59
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna	0,32

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto molto buono