

LINE SCREEN 5%

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione*Composition*

30% poliestere - 70% PVC

30% Polyester - 70% PVC

Fattore d'apertura*Opening factor*

5%

Altezza tessuto*Fabric height*

2500-3000 mm

Peso*Weight*410 (gr/m²)**Spessore***Thickness*

0,55 mm

Solidità del colore (scala di 8)*Colour Fastness to light (scale of 8)*

UNI EN ISO 105-B02

4/5

Reazione al fuoco*Fire reaction*

C1 (IT)

Euroclasse EN 13501*Euroclass EN 13501*

Bs2s0



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

LINESCREEN 5%

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	Gtot							
	A		B		C		D	
	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
3001	0,41	1	0,42	1	0,39	1	0,26	2
3002	0,42	1	0,43	1	0,39	1	0,26	2
3015	0,42	1	0,43	1	0,39	1	0,26	2
3003	0,49	1	0,49	1	0,44	1	0,27	2
3014	0,53	0	0,53	0	0,46	1	0,28	2
3008	0,67	0	0,65	0	0,54	0	0,3	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo