

LINE SCREEN 3%

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione
Composition

30% poliestere - 70% PVC
30% Polyester - 70% PVC

Fattore d'apertura
Opening factor

3%

Altezza tessuto
Fabric height

2500-3000 mm

Peso
Weight

470 (gr/m²)

Spessore
Thickness

0,58 mm

Solidità del colore (scala di 8)
Colour Fastness to light (scale of 8)
UNI EN ISO 105-B02

4/5

Reazione al fuoco
Fire reaction

C1 (IT)

Euroclasse EN 13501
Euroclass EN 13501

Bs2s0



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

LINESCREEN 3%

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	Gtot							
	A		B		C		D	
	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
3001	0,39	1	0,4	1	0,38	1	0,26	2
3002	0,39	1	0,4	1	0,38	1	0,26	2
3015	0,42	1	0,44	1	0,41	1	0,26	2
3003	0,45	1	0,46	1	0,42	1	0,27	2
3014	0,49	1	0,51	0	0,45	1	0,28	2
3008	0,62	0	0,63	0	0,53	0	0,3	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo