

LINE SCREEN 1%

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	30% poliestere - 70% PVC 30% Polyester - 70% PVC
Fattore d'apertura <i>Opening factor</i>	1%
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	2500-3000 mm
Peso <i>Weight</i>	470 (gr/m ²) ± 5%
Spessore <i>Thickness</i>	0,60 mm ± 5%
Solidità del colore (scala di 8) <i>Colour Fastness to light (scale of 8)</i> UNI EN ISO 105-B02	4/5
Reazione al fuoco <i>Fire reaction</i>	C1 (IT)
Euroclasse EN 13501 <i>Euroclass EN 13501</i>	Bs2s0



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

LINESCREEN 1%

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	Gtot							
	A		B		C		D	
	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
3001	0,36	1,00	0,38	1,00	0,36	1,00	0,25	2
3002	0,38	1,00	0,40	1,00	0,38	1,00	0,26	2
3015	0,48	1,00	0,54	0,00	0,46	1,00	0,28	2
3003	0,44	1,00	0,45	1,00	0,41	1,00	0,26	2
3014	0,48	1,00	0,50	0,00	0,45	1,00	0,27	2
3008	0,61	0,00	0,62	0,00	0,53	0,00	0,30	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo