

SCREEN OSCURANTE

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	28% fibra di vetro - 72% PVC <i>28% Fibreglass - 72% PVC</i>
Fattore d'apertura <i>Opening factor</i>	0%
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	2100 mm
Peso <i>Weight</i>	660 (gr/m ²) ± 10%
Spessore <i>Thickness</i>	0,75 mm ± 10%
Solidità del colore (scala di 8) <i>Colour Fastness to light (scale of 8)</i> <i>UNI EN ISO 105-B02</i>	7/8
Reazione al fuoco <i>Fire reaction</i>	C1 (IT) / BS (GB) / M1 (FR)
Euroclasse EN 13501 <i>Euroclass EN 13501</i>	Cs3d0

VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE

SCREEN OSCURANTE

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	ESTERNO ALLA VETRATA								INTERNO ALLA VETRATA							
	Gtot								Gtot							
	A		B		C		D		A		B		C		D	
	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
OP 0202	0.15	2	0.08	4	0.04	4	0.03	4	0.31	2	0.34	2	0.34	2	0.25	2
OP 2020	0.22	2	0.12	3	0.05	4	0.05	4	0.39	1	0.41	1	0.39	1	0.26	2
OP 0210	0.23	2	0.12	3	0.05	4	0.05	4	0.4	1	0.42	1	0.39	1	0.26	2
OP 0707	0.30	2	0.16	2	0.07	4	0.06	4	0.48	1	0.49	1	0.44	1	0.27	2
OP 0102	0.28	2	0.15	2	0.07	4	0.06	4	0.47	1	0.48	1	0.43	1	0.27	2
OP 0101	0.38	1	0.21	2	0.09	4	0.08	4	0.59	0	0.58	0	0.5	0	0.29	2
OP 3030	0.45	1	0.25	2	0.11	3	0.1	3	0.67	0	0.66	0	0.55	0	0.3	2
RETRO ESPOSITIVO	0.33	2	0.18	2	0.08	4	0.07	4	0.52	0	0.52	0	0.46	1	0.28	2



VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflettiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo