

SCREEN 5500

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	42% fibra di vetro - 58% PVC <i>42% Fibreglass - 58% PVC</i>
Fattore d'apertura <i>Opening factor</i>	4%
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	2500 mm
Peso <i>Weight</i>	520 (gr/m ²) ± 5%
Spessore <i>Thickness</i>	0,75 mm ± 5%
Solidità del colore (scala di 8) <i>Colour Fastness to light (scale of 8)</i> <i>UNI EN ISO 105-B02</i>	7/8
Reazione al fuoco <i>Fire reaction</i>	C1(IT) / BS(GB) / M1(FR) / B1(DE)
Euroclasse EN 13501 <i>Euroclass EN 13501</i>	Cs3d0



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE

SCREEN 5500

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	ESTERNO ALLA VETRATA								INTERNO ALLA VETRATA							
	Gtot								Gtot							
	A		B		C		D		A		B		C		D	
	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
SA-0202	0.22	2	0.2	2	0.15	2	0.1	3	0.36	1	0.38	1	0.36	1	0.25	2
SA-0207 A	0.22	2	0.19	2	0.14	3	0.1	3	0.44	1	0.45	1	0.41	1	0.27	2
SA-0207 B	0.21	2	0.18	2	0.14	3	0.1	3	0.41	1	0.42	1	0.39	1	0.26	2
SA-0210 A	0.23	2	0.19	2	0.15	2	0.1	3	0.45	1	0.45	1	0.41	1	0.27	2
SA-0210 B	0.21	2	0.18	2	0.14	3	0.1	4	0.41	1	0.42	1	0.39	1	0.26	2
SA-0720 A	0.24	2	0.2	2	0.15	2	0.11	3	0.49	1	0.49	1	0.44	1	0.27	2
SA-0720 B	0.24	2	0.2	2	0.15	2	0.11	3	0.49	1	0.49	1	0.44	1	0.27	2
SA-0707	0.23	2	0.19	2	0.14	3	0.1	3	0.52	0	0.51	0	0.45	1	0.28	2
SA-1010	0.23	2	0.19	2	0.13	3	0.1	3	0.5	0	0.5	0	0.44	1	0.27	2
SA-0201 A	0.22	2	0.18	2	0.12	3	0.09	4	0.51	0	0.51	0	0.45	1	0.28	2
SA-0201 B	0.19	2	0.16	2	0.11	3	0.08	4	0.45	1	0.46	1	0.41	1	0.27	2
SA-1001 A	0.23	2	0.18	2	0.12	3	0.1	3	0.56	0	0.56	0	0.48	1	0.28	2
SA-1001 B	0.21	2	0.17	2	0.12	3	0.09	4	0.54	0	0.53	0	0.46	1	0.28	2
SA-0102 A	0.20	2	0.16	2	0.11	3	0.08	4	0.49	1	0.5	0	0.44	1	0.27	2
SA-0102 B	0.21	2	0.17	2	0.12	3	0.09	4	0.54	0	0.54	0	0.47	1	0.28	2
SA-0110 A	0.22	2	0.17	2	0.12	3	0.09	4	0.56	0	0.55	0	0.47	1	0.28	2
SA-0110 B	0.23	2	0.18	2	0.12	3	0.1	3	0.58	0	0.57	0	0.49	1	0.29	2
SA-0101	0.23	2	0.18	2	0.12	3	0.1	3	0.61	0	0.6	0	0.5	0	0.29	2
SA-3001 A	0.22	2	0.17	2	0.11	3	0.09	4	0.64	0	0.63	0	0.53	0	0.3	2
SA-3001 B	0.23	2	0.17	2	0.11	3	0.09	4	0.66	0	0.65	0	0.54	0	0.3	2
SA-0130 A	0.23	2	0.18	2	0.11	3	0.09	4	0.65	0	0.64	0	0.53	0	0.3	2
SA-0130 B	0.22	2	0.17	2	0.11	3	0.09	4	0.63	0	0.62	0	0.52	0	0.3	2
SA-3030	0.22	2	0.17	2	0.1	3	0.09	4	0.68	0	0.67	0	0.55	0	0.3	2

Esempio:



VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo