

SOLTIS 96

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	100% poliestere spalmato PVC <i>100% PVC coated Polyester</i>
Fattore d'apertura <i>Opening factor</i>	4%
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	1200 mm /2670 mm
Peso <i>Weight</i>	400 (gr/m ²)
Spessore <i>Thickness</i>	0,45 mm
Reazione al fuoco <i>Fire reaction</i>	M2(FR)
Euroclasse EN 13501 <i>Euroclass EN 13501</i>	Bs2d0



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

SOLTIS 96

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	ESTERNO ALLA VETRATA		INTERNO ALLA VETRATA	
	Gtot		Gtot	
	C		C	
	Valore	Classe	Valore	Classe
1103	0,15	2	0,29	2
2043	0,11	3	0,51	0
2047	0,11	3	0,49	1
2135	0,12	3	0,34	2
2171	0,10	3	0,36	1
50272	0,11	3	0,32	2
50843	0,13	3	0,24	2
50844	0,11	3	0,39	1
50850	0,11	3	0,33	2
8102	0,14	3	0,25	2
8450	0,10	3	0,50	0
8861	0,12	3	0,24	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo