

SOLTIS 92

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	100% poliestere spalmato PVC <i>100% PVC coated Polyester</i>
Fattore d'apertura <i>Opening factor</i>	4%
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	1770 mm 2670 mm
Peso <i>Weight</i>	420 (gr/m ²)
Spessore <i>Thickness</i>	0,45 mm
Reazione al fuoco <i>Fire reaction</i>	C1(IT) / B1(DE) / M1(FR)
Euroclasse EN 13501 <i>Euroclass EN 13501</i>	Bs2d0



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE

SOLTIS 92

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	ESTERNO ALLA VETRATA		INTERNO ALLA VETRATA	
	Gtot		Gtot	
	C		C	
	Valore	Classe	Valore	Classe
2043	0,06	4	0,51	0
2044	0,15	2	0,24	2
2047	0,05	4	0,52	0
2051 A	0,10	3	0,35	1
2051 B	0,09	4	0,23	2
2135	0,08	4	0,36	1
2157	0,11	3	0,35	1
2167	0,05	4	0,48	1
2171	0,07	4	0,38	1
50265	0,07	4	0,35	1
50272	0,09	4	0,32	2
50303	0,11	3	0,29	2
50843	0,13	3	0,23	2
50850	0,10	3	0,30	2
50690	0,04	4	0,45	1
51177	0,04	4	0,50	0

Esempio:



VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo