

SOLTIS VEOZIP

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione*Composition*

100% poliestere spalmato PVC

100% PVC coated Polyester

Fattore d'apertura*Opening factor*

5%

Altezza tessuto*Fabric height*

2500 mm / 2900 mm / 3200 mm

Peso*Weight*600 (gr/m²)**Spessore***Thickness*

0,90 mm

Reazione al fuoco*Fire reaction*

C1 (IT) / B1 (DE) / M1 (FR)

Euroclasse EN 13501*Euroclass EN 13501*

Bs2d0



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

VEOZIP

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

ESTERNO ALLA VETRATA		
Gtot		
C		
	Valore	Classe
51184	0,07	4
51185	0,07	4
51186	0,06	4
51187	0,06	4
51188	0,05	4
51189	0,05	4
51190	0,05	4
51191	0,06	4
51192	0,07	4
51193	0,06	4
51194	0,06	4
51195	0,05	4
51196	0,06	4
51197	0,05	4
51198	0,06	4

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot $\geq$ 0,50	0,35 $\leq$ Gtot < 0,50	0,15 $\leq$ Gtot < 0,35	0,10 $\leq$ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo