

TECNIC OSCURA

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione

Composition

25% fibra di vetro - 75% PVC

25% Fibreglass - 75% PVC

Altezza tessuto

Fabric height

1830 mm / 3000 mm

Peso

Weight

H 1830 mm = 407 (gr/m²)

H 3000 mm = 420 (gr/m²)

Spessore

Thickness

H 1830 mm = 0,25 mm

H 3000 mm = 0,33 mm

Reazione al fuoco

Fire reaction

C1 (IT)



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

SPECIFICHE TECNICHE

TECNIC OSCURA

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

INTERNO ALLA VETRATA		
Gtot		
C		
	Valore	Classe
TO-1	0,24	2
TO-2	0,26	2
TO-3	0,26	2
TO-4	0,24	2
TO-5	0,31	2
TO-6	0,31	2
TO-9	0,31	2
TO-10	0,26	2
TO-11	0,31	2
TO-12	0,31	2
TO-13	0,26	2
TO-14	0,31	2
TO-15	0,24	2
TO-17	0,26	2
TO-33	0,31	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo