

OPATEX FLAT

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione
Composition

100% Poliestere spalmato PVC
100% PVC coated Polyester

Altezza tessuto
Fabric height

OPACO - 3000 mm
matt
LUCIDO - 2500 mm
glossy

Peso
Weight

750 (gr/m²)

Spessore
Thickness

0,61 mm

Solidità del colore (scala di 8)
Colour Fastness to light (scale of 8)
UNI EN ISO 105-B02

7/8

Reazione al fuoco
Fire reaction

C2 (IT)



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

OPATEX FLAT

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	ESTERNO ALLA VETRATA		INTERNO ALLA VETRATA	
	Gtot		Gtot	
	C		C	
	Valore	Classe	Valore	Classe
112	0,02	4	0,33	2
272	0,03	4	0,36	1
112	0,02	4	0,33	2
288	0,03	4	0,36	1

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo