

# DUNE

## SPECIFICHE TECNICHE

**Composizione**  
*Composition*

100% poliestere  
*100% Polyester.*

**Altezza tessuto**  
*Fabric height*

3000 mm

**Peso**  
*Weight*

210 (gr/m<sup>2</sup>)

**Spessore**  
*Thickness*

0,30 mm

**Solidità del colore (scala di 8)**  
*Colour Fastness to light (scale of 8)*  
*UNI EN ISO 105-B02*

7/8



## VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

### SPECIFICHE TECNICHE

#### DUNE

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

| INTERNO ALLA VETRATA |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| Gtot                 |        |        |
| C                    |        |        |
|                      | Valore | Classe |
| D25                  | 0,40   | 1      |
| D26                  | 0,42   | 1      |
| D27                  | 0,43   | 1      |
| D28                  | 0,42   | 1      |
| D29                  | 0,46   | 1      |
| D30                  | 0,41   | 1      |

#### VETRATE DI RIFERIMENTO

| VETRATA | DESCRIZIONE                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C       | Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno |

#### CLASSIFICAZIONE GTOT

| Classe | 0                   | 1                          | 2                          | 3                          | 4                |
|--------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Gtot   | $G_{tot} \geq 0,50$ | $0,35 \leq G_{tot} < 0,50$ | $0,15 \leq G_{tot} < 0,35$ | $0,10 \leq G_{tot} < 0,15$ | $G_{tot} < 0,10$ |
|        | effetto minimo      | effetto piccolo            | effetto moderato           | effetto buono              | effetto ottimo   |