

# TELA DECOR

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                                                                      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Composizione</b><br><i>Composition</i>                                                                            | 100% poliestere spalmato PVC<br><i>100% PVC coated Polyester</i> |
| <b>Fattore d'apertura</b><br><i>Opening factor</i>                                                                   | 3%                                                               |
| <b>Altezza tessuto</b><br><i>Fabric height</i>                                                                       | 3200 mm                                                          |
| <b>Peso</b><br><i>Weight</i>                                                                                         | 420 (gr/m <sup>2</sup> )                                         |
| <b>Spessore</b><br><i>Thickness</i>                                                                                  | 0,60 mm                                                          |
| <b>Solidità del colore (scala di 8)</b><br><i>Colour Fastness to light (scale of 8)</i><br><i>UNI EN ISO 105-B02</i> | 7/8                                                              |
| <b>Reazione al fuoco</b><br><i>Fire reaction</i>                                                                     | C1 (IT) / B1 (DE)                                                |
| <b>Euroclasse EN 13501</b><br><i>Euroclass EN 13501</i>                                                              | Cs3d0                                                            |



## VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE

### SPECIFICHE TECNICHE

### TELA DECOR

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

| INTERNO ALLA VETRATA |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| Gtot                 |        |        |
| C                    |        |        |
|                      | Valore | Classe |
| D19                  | 0,53   | 0      |
| D20                  | 0,53   | 0      |
| D21                  | 0,44   | 1      |
| D22                  | 0,45   | 1      |
| D23                  | 0,38   | 1      |
| D24                  | 0,36   | 1      |

### VETRATE DI RIFERIMENTO

| VETRATA | DESCRIZIONE                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C       | Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno |

### CLASSIFICAZIONE GTOT

| Classe | 0                   | 1                          | 2                          | 3                          | 4                |
|--------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Gtot   | $G_{tot} \geq 0,50$ | $0,35 \leq G_{tot} < 0,50$ | $0,15 \leq G_{tot} < 0,35$ | $0,10 \leq G_{tot} < 0,15$ | $G_{tot} < 0,10$ |
|        | effetto minimo      | effetto piccolo            | effetto moderato           | effetto buono              | effetto ottimo   |