

TELA

SPECIFICHE TECNICHE

Composizione <i>Composition</i>	Ordito 60% Trevira CS–Trama 40% PES <i>Warp 60% Trevira CS – Weft 40% PES</i>
Altezza tessuto <i>Fabric height</i>	3350 mm
Peso <i>Weight</i>	265 ± 5% (gr/m²)
Spessore <i>Thickness</i>	0,57 ± 0,08 mm
Solidità del colore (scala di 8) <i>Colour Fastness to light (scale of 8)</i> <i>UNI EN ISO 105-B02</i>	6/7
Reazione al fuoco <i>Fire reaction</i>	C1 (IT) / B1 (DU) / M1 (FR)



VALORI GTOT PER DETRAZIONE FISCALE SPECIFICHE TECNICHE

TELA

Si certifica che il tessuto da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

INTERNO ALLA VETRATA								
Gtot								
	A		B		C		D	
	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe	Valore	Classe
100	0,44	1	0,44	1	0,40	1	0,26	2
101	0,43	1	0,42	1	0,39	1	0,26	2
402	0,45	1	0,44	1	0,40	1	0,26	2
403	0,47	1	0,47	1	0,42	1	0,27	2
603	0,52	0	0,51	0	0,44	1	0,28	2
601	0,48	1	0,48	1	0,42	1	0,27	2
200	-	-	-	-	-	-	0,26	2
202	0,48	1	0,48	1	0,43	1	0,27	2
204	-	-	-	-	-	-	0,27	2
404	0,45	1	0,45	1	0,40	1	0,26	2
312	0,47	1	0,47	1	0,42	1	0,27	2
701	0,53	0	0,53	0	0,46	1	0,28	2

VETRATE DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo chiaro da 4 mm float
B	Vetrata doppia chiara 4/12/4 con intercapedine d'aria
C	Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna al vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo