

VALORI GTOT AVVOLGIBILI IN PVC

Si certifica che gli avvolgibili in pvc, da noi fornite, presentano le seguenti caratteristiche:

Bianco		completamente chiusa		semichiusa	
Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Fattore solare totale g_{Tot}		Fattore solare totale g_{Tot}	
		Valore	Classe	Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,062	4	0,079	4
	B	0,046	4	0,061	4
	C	0,026	4	0,038	4
	D	0,024	4	0,032	4
Interno alla vetrata	A	0,30	2	0,31	2
	B	0,33	2	0,34	2
	C	0,34	2	0,34	2
	D	0,24	2	0,25	2

Finto legno		completamente chiusa		semichiusa	
Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Fattore solare totale g_{Tot}		Fattore solare totale g_{Tot}	
		Valore	Classe	Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,15	2	0,17	2
	B	0,11	3	0,13	3
	C	0,063	4	0,075	4
	D	0,059	4	0,066	4
Interno alla vetrata	A	0,55	0	0,55	0
	B	0,55	0	0,55	0
	C	0,48	1	0,48	1
	D	0,28	2	0,28	2

Testa di moro		completamente chiusa	
Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	Fattore solare totale g_{Tot}	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,20	2
	B	0,14	3
	C	0,082	4
	D	0,077	4
Interno alla vetrata	A	0,67	0
	B	0,66	0
	C	0,55	0
	D	0,30	2

Vetrata di riferimento

Vetrata di riferimento	Descrizione
A	Vetro singolo da 4mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4/16/4 con n rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4/16/4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

Classificazione Gtot

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo